

コンクリート養生の定番品

コンジョーマット

使用の最大の理由は、コンクリートの品質を確保すること！



ベタ基礎に施工



布基礎に施工



夏場は施工後、散水する

夏場の水和反応を継続的に行わせる為の、
水分を吸水・保水します。

クラック防止の為、散水を行って下さい。

冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。

合成繊維素材はコンクリート面に馴染みが良く、
保温性が有る為、安定したコンクリートの硬化を
促進します。

焼却してもダイオキシンの発生は有りません。

PPクロスをコンクリート面に敷いて下さい。

試験データ

試験項目	試験結果	試験方法
保温率	53.9%	JIS L 1096A
吸水率	244.8%	JIS L 1096
吸水量	5.755g	JIS L 1096



ポリエステル繊維は一時的に水分を保水し、PPクロスは水分が貫通しないようせき止め、湿润状態を保ち、適度な時間で水分を与え、散水回数を減らす機能があります。また、コンクリートの温度の極端な低下も抑制します。

商品名	厚み	巾	長さ	出荷ロット
コンジョーマット	6mm	500mm	30m	4本以上
	6mm	1000mm	30m	2本以上
	6mm	2000mm	30m	1本以上

検索キーワードは「養生材」

<http://www.mf21.co.jp/>